

# TRIOMET

## Stål

# TGS

Triometgruppen Gästrike Stål AB

## TRIOMAX 1000

Slipad seghärdad stång 817M40 (SS2541-03)

TOL. h 8

Rakhet: Max 1 mm/ 2000 mm

LGDR: 3,0-3,4 MTRS

<b>Kemisk Sammansättning</b>	<b>Sträckgräns</b>	<b>Brottgräns</b>	<b>Brott förlängning A 5 min %</b>	<b>Hårdhet HB</b>
C 0,36 -0,44 % Si 0,10-0,35% Mn 0,145-0,70 % P max 0,035 % S max 0,040 % Cr 1,00-1,40 % Ni 1,30-1,70 % Mo 0,20-0,35 %	min 680N/mm <sup>2</sup>	850-1000 n/mm <sup>2</sup>	Min 13 %	270-320

### Lagerläggs i följande dimensioner

Kvalitet: 817M40 (SS2541-03) Seghärdat

<b>Dim</b>	<b>Dim</b>
RD 25	RD 60
RD 30	RD 65
RD 35	RD 70
RD 40	RD 75
RD 45	RD 80
RD 50	RD 90
RD 55	RD 100

AB Triomet Stål  
Industrivägen 4  
449 44 Nol  
Tel: 0303-740040  
Fax: 0303-742410  
[www.triometstal.se](http://www.triometstal.se)

TGS AB  
Hyvelgatan 49  
741 71 Knivsta  
Tel: 018-130085  
Fax: 018-130088  
[www.triometgruppen.se](http://www.triometgruppen.se)

- Kan användas där det ställs högre krav på hållfasthet och seghet.
- Kan ersätta C 45 resp. SS2142 då härdning skall göras.
- Kan ersätta SS2541-03 skalsvarvat, besparning av svarvning resp. slipningsoperationer.