

PRODUKTRÅD

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Samtliga färger från Farrow & Ball är miljövänliga och uppfyller kraven i den senaste miljölagstiftningen rörande färger som innehåller VOC (flyktiga organiska föreningar).

Tillgänglighet: I burkar om 750 ml och 2,5 liters burkar i fyra färger (White & Light Tones, Mid Tones, Red & Warm Tones & Dark Tones). Tillgänglig direkt från Farrow & Ball, våra visningslokaler samt utvalda återförsäljare världen över.

Användningsområde: En varaktig primer och mellanstrykningsfärg som endast är avsedd för målning av inomhusytor. Kan appliceras med pensel eller sprutas på omålat trä och galvaniserade ytor. Ger god bindning, kan enkelt sandpappas till en mjuk finish och framhäver täckfärgen.

Vi rekommenderar denna primer och mellanstrykningsfärg vid applicering av Farrow & Ball Dead Flat på torkat gips.

Förberedelse: Alla ytor måste vara oskadade, rena, torra och fria från smuts, fett och andra föroreningar. **Flagning eller avskalning kan inträffa vid målning över gamla färglager.**

Fyll eventuella sprickor, hål och skarvar med spackelfärg avsedd för inomhusträ.

Ytfillning kräver mer underhåll. Neutralisera om frätande färgborttagningsmedel har använts.

Nya träytor – Använd vid behov Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer för att fläckgrunda kvist- eller kådrikt trä. Följ upp med en utspädd bestrykning av Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (20 % vatten) och därefter en hel bestrykning. Fortsätt med två bestrykningar av Farrow & Ball Estate Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat eller Farrow & Ball Full Gloss.

Målade träytor – Sandpappra målade ytor som har skalats av eller fått blåsor tills du erhåller en god grund och applicera därefter en full bestrykning av Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat. Fortsätt med två bestrykningar av Farrow & Ball Estate® Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat eller Farrow & Ball Full Gloss.

Galvaniserade ytor – Behandla med Etch Primer eller Mordant Solution samtidigt som du följer tillverkarens anvisningar och hälso- och säkerhetsbestämmelser. Rengör med ett lösningsmedel när färgen har torkat. Fortsätt med två bestrykningar av Farrow & Ball Estate® Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat eller Farrow & Ball Full Gloss.

Andra järnmetallytor – Applicera två bestrykningar av Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat. Fortsätt med två bestrykningar av Farrow & Ball Estate Eggshell®, Farrow & Ball Dead Flat eller Farrow & Ball Full Gloss.

Målning: Måla inte i temperaturer under 10°C eller i stark värme över 30°C.

Kontrollera färgens överensstämmelse innan du använder den. Vi accepterar inte ansvarsskyldighet för rustningskostnader som grundar sig på bruk av fel färg. Om fler än en burk med samma färg ska användas, ska du kontrollera att tillverkningsnumren överinstämmer eller blanda vid behov.

Friskrivningsklausul: Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS_SE

PRODUKTRÅD

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Målning (forts.) Rör om noga före användning.
Applicera en bstrykning och sandpappra med ett finpapper tills du erhåller en mjuk finish för täckfärgen.
(Högtryckssprutning – Goda resultat kan uppnås med bruk av ett 18- till 65-graders vinklat munstycke med ett tryck på mellan 2 400 och 2 700 psi).

Rengöring: Rengör penslarna och rullarna med en varm tvållösning.

Rengöring av ytan: –

Sammansättning: En vattenbaserad färg som har tillverkats med hjälp av vanligt alkydharts.

Förvaring: Den här produkten är vattenbaserad och måste skyddas mot frost och extrema temperaturer. Använd inom 6 månader från inköpsdatumet. Vi accepterar ingen ansvarsskyldighet för försämrat innehåll eller försämrad förpackning efter detta datum.

Bortskaffning: Bortskaffa inte produkten i vattendrag trots att den är vattenbaserad. Avfallsmaterial måste bortskaffas i enlighet med Miljöskyddslagen 1990 samt relevanta bestämmelser i samband med denna lag. Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.

Hälsa och säkerhet: Sörj för god ventilation vid applicering och torkning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen ska du genast spola med mycket vatten och kontakta läkare. Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten eller ett särskilt hudrengöringsmedel efter hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn. **Säkerhetsdatablad för professionella användare finns att få på begäran.**

Miljö: **Aktuellt VOC-innehåll, g/l** 20 g/l

VOC-innehåll, massförhållande: 1,41 %

Klassificering: Låg

2010 maximalt tillåtna gram per liter 30 g/l

KATEGORI g

**Biocidprodukter
Förordning (EU)
528/2012** Denna produkt innehåller följande biocidprodukter: - 1,2- bensiothiazol-3(2H)-one & 2-methylisothiazol-3(2H)-one.
Dessa ämnen används som konserveringsmedel för burkförpackade.
Inga nanomaterial förekommer.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Använd skyddshandskar (t.ex. Nitrilhandskar) och ögonskydd när du använder produkten.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag.
Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.
Säkerhetsdatablad för professionella användare finns att få på begäran eller från www.farrow-ball.com.

Friskrivningsklausul: Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS_SE

PRODUKTRÅD

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Täckning	Torktid	Ombestrykningstid	Glansnivå	Förtunning
Upp till 60 m ² per 5 liter, beroende på den yta som ska målas.	Beröringstorr på 1 timme, beroende på förhållanden.	Minst 4 timmar, beroende på förhållanden. Se till att ytan är helt torr innan du stänger nymålade fönster och dörrar.	–	Vatten vid behov.

Utgåva 5 September 2013

Friskrivningsklausul: Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS_SE