

# Sika-2

## Ögonblickligen bindande cementtillsats

<b>Användning</b>	Sika-2 är en röd kloridfri vätska. Ögonblickligen bindande.
<b>Beskrivning</b>	Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
<b>Användningsområde</b>	Sika-2 används för tätning av håligheter och sprickor i berg, betong och murverk vid kraftigt vattenläckage.
<b>Utförande</b>	<p>Ta bort lösa partiklar i anslutning till vattenläckaget. Vid utbredda läckage, begränsa området med Sika-4a cementpasta och använd t ex en plastslang för att koncentrera och avleda vattnet.</p> <p>Blanda 1 volymdel Sika-2 och ca 2 delar standardcement under kraftig omrörning till en tunnflytande pasta. Blanda inte mer än vad som skall användas inom ca 5 sek. Sika-2 får inte blandas med vatten.</p> <p>Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid arbete med Sika-2.</p> <p>Forma cementpastan i handen till en propp, som pressas in i läckaget och hålls fast med handen i 10-15 sek tills den bundit. Blandad med färskt standardcement hårdnar Sika-2 pastan på 15-20 sek.</p> <p>Håligheter som tätats med Sika-2 skall täckas med Sika-1 puts, Sika MonoTop-107 Seal tätningsslamma eller vattentät sprutbetong.</p>

### Tekniska Data

<b>Färg och form</b>	Kloridfri, röd vätska
<b>Volymvikt</b>	1,27 kg/liter
<b>Bindetid</b>	Ögonblickligen bindande
<b>Förpackning</b>	1 kg, 6 kg och 240 kg
<b>Lagringstid</b>	36 mån vid förvaring i obruten förpackning. Skyddas mot stark kyla. Fryser vid -10°C.

### Hälsa & Miljö

**Hälsa & Miljö** Se separat säkerhetsdatablad.

### Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga  
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00  
Fax +46 8 621 89 89  
[www.sika.se](http://www.sika.se)

