

PRODUKTBESKRIVNING

Gräng (DC265)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

DC265G används till uppbyggnad av strukturer utomhus och inomhus.

BESKRIVNING

DC265G är en cementbaserad polymerförstärkt ädelputs. Den appliceras med fördel på DC230i/u (Baslager). Dess uppbyggnad ger mycket god kulörjämnhet och mycket lång och överlägsen livslängd.

Decor-Cem är en cementbaserad ytbehandlingsprodukt. Den unika sammansättningen gör att produkten får en exceptionellt god motståndskraft mot föroreningar, ger en slagtålig yta och har en överlägset god bindning till underlaget. **Decor-Cem** används för ytbehandlingar av väggar och tak inomhus och utomhus, renoveringsarbeten, gångtunnlar och broar med höga krav på funktion och estetik.

KULÖRER

Hela NCS-skalans kulörer kan erhållas. Specialkulörer tillverkas för större objekt. Underlagets egenskaper, arbetsmetod och struktur och andra liknande skäl kan göra att den färdiga fasaden kan skilja sig från kulörprovet. Det rekommenderas att göra ett prov på fasaden.



UNDERLAG OCH APPLICERING

Ytor som skall behandlas skall vara rena från smuts, formoljor samt lösa partiklar. Plastfärg måste tas bort men i övrigt räcker en noggrann rengöring med högtryckstvätt.

OBS! Vid sprutning skall underlaget vara torrt. För bäst resultat skapa stor sprutbild. Grovleken på strukturen bestäms av hur många gånger man sprutar över väggen. Minst två sprutningar behövs för att få en jämn struktur. Låt putsen torka och bli bärande mellan sprutningarna så att inte flytningar med blankfläckar uppstår. Gör i sådana fall ytterligare grängsprutning när putsen har torkat. Undvik direkt solsken. Lägsta dygnstemperatur +5 grader.

BLANDNING

Till **DC265G**, 20 kg, tillsätt 6-8 dl vatten. Blanda pulvret och vattnet noga i blandartunna i ca 5-7 min med visp.

OBS! Var mycket noggrann när pigmentet blandas så att inga färgskillnader uppstår.

HANTERING

Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.

TEKNISKA DATA

| | |
|--------------------------|--|
| Bindemedel | Vitcement + Polymertillsats. |
| Åtgång | ca 20 kg DC265G räcker till ca 10 kvadratmeter, beroende på underlag. |
| Kulör | Basfärg vit, önskad kulör i färgtillsats pigment). |
| Användningstid | Max 4 timmar vid +15 grader (skall användas inom 2h, men senast inom 4h). |
| Lägsta appliceringstemp. | +5 grader dygnstemperatur. |