



Appliceringsanvisning

BORNIT® - REAKTIV ASFALT

Vägbeläggningmaterial

Bornit® - Reaktiv asfalt är en vattenhärdande reparationsmassa som kan appliceras på vägytor av alla belastningskategorier i skiktjocklek mellan 5 och 10mm (Reaktiv Asphalt 40) eller mellan 10 och 50mm (Reaktiv Asphalt 50). Efter vältning och sandning kan den reparerade delen genast utsättas för trafik. Bornit® - Reaktiv asfalt har utmärkt hållbarhet, när den väl härdats är den jämbördig med kallnad ”het asfaltsblandning” och kan byggas över på vanligt vis om det skulle bli nödvändigt vid senare tillfälle.

Bornit® - Reaktiv asfalt är miljövänlig, kan återvinnas och innehåller inga flyktiga lösningsmedel. Materialet kan även bearbetas vid temperaturer under 0°C.



Ytan måste rengöras från smuts och lösa partiklar. Den bör vara torr, men lätt fuktighet utgör inget problem (fig.1). Vid applicering på betong, vid tunna skikt, eller när speciella krav ställs på skikt- eller kantfäste, bör ytan och kanterna på den gamla beläggninge förbehandlas med Bornit-Haftkleber eller Bornit-Butugrund Fix Spray (fig. 2).



Lägg på Bornit® -Reaktiv Asfalt på ytan och fördela med en spade eller murslev något högre än den slutliga tjockleken (fig. 3 och 4). Vät sedan slutligen ytan med vatten. Hårt stampande med Bornit-Handstamper (fig. 5) är tillräckligt för små ytor. För stora ytor används en plattvibrator eller vält. Efter applicering och pressning är ytan körbar. Genomhärdad inom 24 timmar, med smärre avvikelser beroende på lokala förhållanden (fig. 6).

