

# ELDFAST LERA

## BRUKSANVISNING

ART NR: 99-0000950

### Teknisk information:

Rekommenderad max temperatur:	1475°C
Lagring:	1 år i tempererade förhållanden
Huvudkomponent:	Chamotte
Max kornstorlek:	5 mm
Materialåtgång per m <sup>3</sup> :	2.15T/m <sup>3</sup>
Vattenåtgång (Liter) per 100 Kg:	13.6 → 14.8
Vattenåtgång (Liter) för 3,5 Kg:	0.476 → 0.518

Eldfast lera bidrar till att ugnstaket håller längre samt att en jämnare värme erhålles i ugnen.

En sats lera innehåller 3,5 Kg lera och ett paket svarvspån á 1,5 kg.

Följ dessa steg:

1. Blanda all lera och svarvspånet med vatten tills en tjock massa erhålles.
2. Massan muras på hela ugnstaket ca 10-15mm tjockt och så jämnt som möjligt.
3. Låt kokplattorna och/eller ringarna vara borttagna under det första dygnet efter murningen.  
*Tips! Ställ 4-5 värmeljus i ugnen då tränger fukt lättare ur leran och förhindrar att fukten byggs in, vilket kan resultera i att leran spricker.*
4. Efter tre dygn kan eldning påbörjas. Påbörjas eldning tidigare finns risk för sprickbildning i massan.

*Med tiden måste nytt lager eldfast lera muras på.*

**Viktigt! Eldning skall ske försiktigt de första gångerna.**

